




НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

вул. Магнітогорська, 1, м. Київ, 02660, Україна
E-mail: akp@akp.kiev.ua <http://www.akp.com.ua>
Тел.: +38 (044) 501-49-07 Факс: +38 (044) 502-89-18



Атестат акредитації
виданий
Національним агентством
з акредитації України
№ 20102 від 19.08.2020

Затверджую

Завідуючий лабораторії



Свєтєн СКЛЯРЄНКО

12 грудня 2022 р.

Дійсний до

11 грудня 2023 р.

ПАСПОРТ № 098-12/22
радіаційної якості

Об'єкти випробувань та реєстраційні номери:

Бази штукатурок для тонування:

- 22/058/080. Штукатурка декоративна акрилова Ceresit СТ 60
- 22/058/081. Штукатурка декоративна акрилова Ceresit СТ 63
- 22/058/082. Штукатурка декоративна акрилова Ceresit СТ 64
- 22/058/083. Штукатурка декоративна силікатна "камінцева" Ceresit СТ 72
- 22/058/084. Штукатурка декоративна силікатна "короїд" Ceresit СТ 73
- 22/058/085. Штукатурка декоративна силіконова "камінцева" Ceresit СТ 74
- 22/058/086. Штукатурка декоративна силіконова "короїд" Ceresit СТ 75
- 22/058/087. Штукатурка силікон-силікатна декоративна "камінцева" Ceresit СТ 174 Machine
- 22/058/088. Штукатурка силікон-силікатна декоративна "короїд" Ceresit СТ 175
- 22/058/089. Штукатурка "камінцева" Ceresit СТ 77

Акт відбору:

Виробник: ТОВ з ІІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна

Виданий: ТОВ з ІІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", код ЄДРПОУ 21685172

Адреса: вул. Новопромилова, 2, Київська обл., м. Вишгород, 07301, Україна

Підстава для проведення випробувань: Заявка від 21.11.2022

Мета випробувань: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів

Методи випробувань: МИ 12-04-99

Засоби вимірювань: WLC 2_C_1, зав. № 312276, свідоцтво про калібрування UA/35/211006 від 05.10.2021; СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05, сертифікат калібрування UA 01 № 1896 від 06.09.2022

Дати проведення випробувань: 21.11.2022 - 12.12.2022

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»

НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.

1 прим.

ПАСПОРТ може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

Результати вимірювань


Реєстраційний номер	Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг			Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, A_{ef} (Бк/кг)	Розширена невизначеність вимірювань ($k=2$, $P=0,95$)	Клас застосування
	Ra-226	Th-232	K-40			
Бази штукатурок для тонування						
Штукатурка декоративна акрилова Ceresit CT 60	$\leq 2,90 \pm 1,16$	$\leq 2,42 \pm 0,97$	$\leq 9,27 \pm 3,71$	$\leq 6,86$	$\pm 1,75$	I
Штукатурка декоративна акрилова Ceresit CT 63	$\leq 3,15 \pm 1,26$	$\leq 2,61 \pm 1,04$	$\leq 10,2 \pm 4,08$	$\leq 7,44$	$\pm 1,89$	I
Штукатурка декоративна акрилова Ceresit CT 64	$\leq 2,87 \pm 1,15$	$\leq 2,47 \pm 0,99$	$\leq 9,36 \pm 3,74$	$\leq 6,90$	$\pm 1,76$	I
Штукатурка декоративна силікатна "камінцева" Ceresit CT 72	$\leq 3,05 \pm 1,22$	$\leq 2,13 \pm 0,85$	$\leq 8,28 \pm 3,31$	$\leq 6,54$	$\pm 1,68$	I
Штукатурка декоративна силікатна "короїд" Ceresit CT 73	$\leq 3,08 \pm 1,23$	$\leq 2,17 \pm 0,87$	$\leq 8,52 \pm 3,41$	$\leq 6,65$	$\pm 1,70$	I
Штукатурка декоративна силіконова "камінцева" Ceresit CT 74	$\leq 2,56 \pm 1,02$	$\leq 1,80 \pm 0,72$	$\leq 7,17 \pm 2,87$	$\leq 5,53$	$\pm 1,41$	I
Штукатурка декоративна силіконова "короїд" Ceresit CT 75	$\leq 3,08 \pm 1,23$	$\leq 2,35 \pm 0,94$	$\leq 9,25 \pm 3,70$	$\leq 6,94$	$\pm 1,77$	I
Штукатурка силікон-силікатна декоративна "камінцева" Ceresit CT 174 Machine	$\leq 2,38 \pm 0,952$	$\leq 1,67 \pm 0,67$	$\leq 6,75 \pm 2,70$	$\leq 5,14$	$\pm 1,31$	I
Штукатурка силікон-силікатна декоративна "короїд" Ceresit CT 175	$\leq 2,58 \pm 1,03$	$\leq 1,80 \pm 0,72$	$\leq 7,36 \pm 2,94$	$\leq 5,56$	$\pm 1,42$	I
Штукатурка "камінцева" Ceresit CT 77	$\leq 2,71 \pm 1,08$	$\leq 1,72 \pm 0,67$	$\leq 7,17 \pm 2,87$	$\leq 5,57$	$\pm 1,43$	I

Висновок

Проби згідно з «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п. 8.6.1) відносяться до першого класу ($A_{ef} \leq 370$ Бк/кг). Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний ПАСПОРТ стосується тільки зразків, які проходили випробування.

Вимірювання провів



Сергій ГРИШИН

ПАСПОРТ оформлено



Марина ЖАРКО

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.
1 прим.

ПАСПОРТ може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВЛ ТОВ «НВП «АКП»