



## КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ВИСОКОЇ ФІКСАЦІЇ ЕЛАСТИФІКОВАНИЙ

# PROFITEX



### ВЛАСТИВОСТІ

- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Фіксація природного та штучного каменю, граніту
- Облицювання методом «плитка по плитці»
- Для цоколів, балконів, терас та сходів
- Для всіх видів «теплих підлог»
- Ефективна до плит великого розміру



Суміш ТМ «MASTER» Ц1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

### ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-PROFITEX» призначена для облицювання керамічною плиткою, плиткою з природного та штучного каменю, пресованими плитами, гранітом, мозаїчних покриттів, важких облицювальних матеріалів по міцних недеформівних основах чи таких, що піддаються періодичній деформації; для цоколів, балконів, терас. Застосовується для виконання робіт методом «плитка по плитці»; облаштування «теплих підлог» і сходів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути:

- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну);
- міцною (не нижче міцності покриття): всі крихкі ділянки рекомендується видалити та обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER»;
- нерівності від 3 до 10 мм рекомендується вирівняти клеючою сумішшю «MASTER- PROFITEX»;
- при наявності тріщин, западин чи нерівностей більше 10 мм основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER», а потім вирівняти штукатурною сумішшю ТМ «MASTER» (за 24 години до початку робіт);
- поверхні з високим водопоглинанням та поверхні при температурі повітря вище +30°C потребують додаткового зволоження;
- поверхні, попередньо оброблені ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER», не потребують зволоження.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад.....цементно-піщана суміш, модифікована полімерними домішками  
Крупність заповнювача не більше ..... 0,8 мм  
Час придатності зачиненої суміші для використання.....120 хв  
Відкритий час роботи..... 15 - 20 хв  
Час коригування.....10 хв  
Міцність зчеплення з основою.....1,1 МПа  
Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні не більше .....0,1 мм  
Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші.....0,21 – 0,25 л / 1 кг  
Температура використання.....від +5 °С до +30 °С  
Температура поверхні основи.....від +5°С до +30°С  
Температура експлуатації.....від -30 °С до +70 °С

Морозостійкість не менше.....50 циклів  
Витрата сухої суміші при умові нанесення суцільним шаром .....1,3 кг / м<sup>2</sup> / 1 мм  
**Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20°C і відносній вологості 60%.**

## ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Роботи виконувати при температурі повітря від +50С до +300С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.

Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом 120 хвилин (за рекомендованих атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості.

Наносять зачинену суміш «MASTER-PROFITEX» на поверхню за допомогою шпателя, тертки або вирівнюючої планки, після чого розрівнюють зубчастим шпателем. Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.

Розмір плитки, мм	Розмір зубця тертки, мм	Середня витрата суміші, кг/м <sup>2</sup>
100x100 і менше		– 2,5
від 100x100 до 200x200		– 3,5
від 200x200 до 300x300		– 4,7
від 300x300 до 400x400		– 6,1
від 400x400 до 600x600		– 7,3

(\*) витрата клею на 1 м<sup>2</sup> залежить від методу нанесення, кута нахилу обраної терки, нерівностей поверхні і є величиною оцінною.

Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Плитку заздалегідь не замочувати!

Товщина шару в залежності від розміру зубця терки. Для зовнішніх робіт і для плитки з сильно профільованою тильною стороною рекомендується додатково наносити зачинену суміш «MASTER-PROFITEX» тонким шаром (1-2 мм) безпосередньо на плитку. Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт.

При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.

Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує провести самостійні випробування на окремій ділянці будівельного майданчика, та визначити оптимальну кількість води для зачинення та зручність укладання суміші. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламаций.

## ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації. Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавички). При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Зберігати подалі від дітей.

Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні та експлуатаційні властивості.

**Термін придатності:** 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029

**Пакування:** Паперовий мішок 25 кг, 54 мішки на піддоні.

**Умови зберігання:** Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не більше +40°C і вологості повітря не більше 75%.

**Гарантія виробника:** Виробник гарантує відповідність якості суміші вищезазначеним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та виконання комплексу робіт.

**Виробник:** ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд.4, м. Одеса 65025, Україна  
Телефон (0482) 30-00-88 **Номер гарячої лінії 0 800 604 831 [www.master.ua](http://www.master.ua)**