



## Fassaden Silikon M790 Фарба фасадна модифікована силіконом

- Біла
- Висока адгезія
- Паропроникна
- Атмосферостійка
- Довговічна

**Застосування та характеристика:** підсилена силіконом фасадна латексна фарба. Білого кольору, матова. Має високу криючу здатність та механічну стійкість. Водостійка та паропроникна, завдяки чому має подовжений термін служби, навіть в складних умовах експлуатації. Рекомендована для місць, де вірогідні забруднення та є потреба у вологій очистці фасадів. Наноситься на мінеральну штукатурку, бетон, цеглу, природний та штучний камінь, поверхні систем утеплення фасадів (у т.ч. з мінеральною ватою), лакофарбові покриття, акрилові та силіконові декоративні штукатурки, QSB і OSB, а також на гіпсові поверхні, ДВП, ДСП, фанеру, дерево, шпалери, склошпалери всередині приміщень. Не містить розчинників.

**Склад:** дисперсія акрилового сополімеру, діоксид титану, домішки силікону, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС), згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту (підкатегорія А/3) складає: 75 g/l (г/л) (з 2021), 40 g/l (г/л) (з 2024). Даний продукт містить <40 g/l (г/л) ЛОС.

**Розчинник:** Вода.

**Підготовка основи:** підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, висоли, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій і масляній основі, слабкі покриття, інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні покриття заматувати і знепилити. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним ґрунтом düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. Тріщини на поверхні розшити і заповнити фасадною шпаклівкою. Нерівності всередині приміщень вирівняти шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel. Свіжі цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 діб, бетон 3 місяці, поверхні систем теплоізоляції – мінімум 7 діб. Поверхні обробити глибоко проникаючою ґрунтовкою торговельної марки MGF. Основи, що осипаються або сильно вбирають вологу, укріпити глибокопроникною ґрунтовкою MGF Tiefgrund M14 згідно інструкції.

**Нанесення:** Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. Наносити фарбу в 2 шари. Фарбування поверхонь в одній площині повинно вестись без перерви у роботі від кута до кута.

Перший шар: фарбу допускається розбавити щонайбільше 5% води або наносити без розбавлення.

Другий шар: фарбу не розбавляти.

Час висихання до нанесення наступного шару – 1-2 години, повне висихання – 8-10 годин, при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.

Роботи вести при температурі основи від +5°C до +30°C та відносній вологості повітря нижче 80%. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше однієї доби.

**Витрата:** 160 - 190 g/m<sup>2</sup> (г/м<sup>2</sup>) в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

**Колерування:** можливе барвником düfa Vollton- und Abtönfarbe D230, машинним колеруванням по системі Color Mix SELECT або пігментним концентратом MGF Color-tone.

**Заходи безпеки і утилізація:**Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. При розпиленні не вдихати пари. Не виливати фарбу у каналізацію, водойми чи на ґрунт. Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

**Зберігання:** У щільно закритій тарі, в складських приміщеннях при температурі від +5°C до +30°C, запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в невідкритій заводській упаковці - 24 місяці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

ТУ У 20.3-31158382-051:2020

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)