

Технічна характеристика

- Вологе витирання: Клас 2, що відповідає «Стойка до стирання» згідно з DIN 53 778.
- Коефіцієнт контрастності: Покривна здатність 2 класу, при витраті 8 м²/л або 120 мл/м²
- Максимальна величина зерна: Дрібне (<100 мкм)
- Щільність: Бл. 1,4 г/см³

Вказівки

Внаслідок тонування можливі незначні зміни початкових технічних характеристик.

Застосування

Придатні основи

Основи для нанесення покриття повинні бути міцними, сухими, вільними від забруднень і розділяючих речовин.

Підготовка основи

Штукатурки розчинних груп P II і P III: Міцні штукатурки із здатністю до вбирання фарбуються без попередньої підготовки. На великопористі, сипучі, поглинаючі штукатурки наноситься ґрунтовка акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.

Гіпсові і готові штукатурки груп P IV і PV: Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Гіпсові штукатурки зі спеченою поверхнею прошліфувати, видалити пил і нанести шар глибокої ґрунтовки Caparol Tiefgrund TB.

Гіпсові будівельні панелі: Поглинаючі вологу панелі заґрунтувати акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або глибоким ґрунтом Caparol Tiefgrund TB. На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести адгезійну ґрунтовку Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund.

Гіпсокартонні панелі: Зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити Caparol Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG, Caparol Samtgrund або Capasol RapidGrund. Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють плями, заґрунтувати фільтруючим ґрунтом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Видалити можливі залишки матеріалу, а також сипучі речовини.

Газобетон: Покриття ґрунтувальним матеріалом Caparplex, розведеним водою в пропорції 1:3.

Неоштукатурена кладка із силікатної та звичайної цегли: Фарбувати без попередньої підготовки.

Покриття зі стійкістю до навантажень: Матові, малопоглинаючі поверхні обробляти без попередньої підготовки. Блискучим поверхням, лакам і емалям надати шорсткість. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. На слабко-поглинаючі вологу, гладкі поверхні нанести покриття ґрунтовки матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Великопористі, сипучі або поглинаючі поверхні заґрунтувати Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.

Покриття зі слабкою стійкістю до навантажень: Покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають погану здатність до навантажень, необхідно видалити. Погано несучі покриття з мінеральних фарб механічно видалити і очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати глибокою ґрунтовкою Caparol Tiefgrund TB.

Покриття клейовими фарбами: Змити до самої основи. Заґрунтувати глибокою ґрунтовкою Caparol Tiefgrund TB.

Нефарбовані ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу: Фарбувати без попередньої підготовки.

Шпалери, що не міцно тримаються: Видалити без залишку. Змити залишки шпалерного клею та паперової основи. Заґрунтувати глибоким ґрунтом марки Caparol Tiefgrund TB.

Поверхні, покриті пліснявою: Видалити сліди плісняви або грибка механічним шляхом за допомогою зволоженої щітки або скребка, промити поверхні засобом Capatox і дати їм добре просохнути. ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На сильно заражених поверхнях застосувати фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.

Поверхні з плямами нікотину, води, кіптяви, масла або жиру: Плями нікотину, води, кіптяви, масла або жиру промити водою з додаванням миючого засобу і дати їм добре просохнути. Висохлі водяні плями прочистити щіткою. Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені місця нанести фінішне покриття матеріалом Caparol IsoDeck.

Деревина та дерев'яні матеріали: Фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками Capasyl або фарбою для дерева Capadur Color.

Поверхні з дрібними дефектами: Після відповідної попередньої обробки усунути дефекти багатоцільовою шпаклівкою Caparol Akkordspachtel відповідно до інструкцій з їх застосування, і при необхідності додатково заґрунтувати.

Метод нанесення

Призначена для нанесення щіткою, валиком або обладнанням для безповітряного розпилення.

Структура покриття

ґрунтувальне і проміжне покриття: Caparol SamtGrund або Caparol Samtex 7, розведеною водою максимум на 10%.

Фінішне покриття: Caparol Samtex 7, за необхідності розведеною подою максимум до 3%.

Витрата

Прибл. 120 мл/м² на 1 шар на гладкій основі. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується.

Точна витрата визначається тестовим нанесення на об'єкті.

Умови застосування

Мінімальна температурна межа при обробці і висиханні: температура повітря і основи повинна бути вище +5 ° C.

Період висихання	При + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до подальшої обробки. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.
Інструменти	Щітки, валик, безповітряний розпилювач.
Очищення інструментів	Робочі інструменти після використання промити водою.
Вказівки	Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої поверхні, наносити методом «мокре по мокрому» за один прохід. Внаслідок тонування можливі відхилення вихідних технічних даних.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в місцях, недоступних дітям. Захищати очі і шкіру від попадання брызків фарби. При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ґрунтовно промити водою. Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопультом. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт.
Утилізація	На вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи лако-фарбової промисловості на водній основі, висохлі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Макс. вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 75 g/l (г/л) з 2021 року та 30 g/l (г/л) з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 g/l (г/л). Вміст ЛОС у даному продукті < 1 g/l (г/л).
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, адитиви, консервант.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація D010R NOE · Видання: грудня 2021

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.