

# Silikon Fassadenfarbe

Силіконова фасадна фарба екстра-класу для зовнішніх поверхонь.



## Опис продукту

Сфера застосування	Готова до застосування, водовідштовхувальна, стійка до забруднень, посилена силосаном фасадна фарба				
Властивості	<p>Використовується в якості заключного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B; для бетону без покриття; дисперсійних лакофарбових покриттів, мінеральних старих та нових штукатурок, які володіють несучою здатністю.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ без розчинників</li> <li>■ готова до застосування</li> <li>■ захищає фасади від ураження водоростями та грибками</li> <li>■ гідрофобна</li> <li>■ зносостійка</li> </ul>				
Упаковка/Розмір тари	Відро 10 л, 2,5 л				
Колірні відтінки	<p><b>База 1:</b> біла (можливість тонування ColorExpress)</p> <p><b>База 3:</b> прозора (тільки для тонування ColorExpress)</p> <p><b>Стабільність кольору згідно з технічним паспортом BFS No 26:</b> База1/3: Клас B Група 1-3 залежно від кольору</p>				
Ступінь гляцю	Матова				
Зберігання	<p>Сфера застосування ззовні 1, при HBW ≤ 15 і умови використанні пігментів групи 1. При використанні пігментів групи 2 та 3 сфера застосування ззовні 1 при HBW ≤ 20</p> <p>В прохолодному місці, але не нижче + 5°C та не вище +35°C в приміщенні на піддонах. Бергти від прямого сонячного проміння.</p> <p>Гарантійний термін зберігання в оригінальній закритій упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.</p>				
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щільність: 1,5 г/см³.</li> <li>■ Максимальна величина зерна: &lt; 100 мкм</li> <li>■ Еквівалент дифузії повітряного шару s<sub>d</sub>CO<sub>2</sub>: EN ISO 7783-2) - макс. 1,4 м</li> <li>■ Водопроникність (показник w): 0,09 кг/(м²*час<sup>1/2</sup>)</li> </ul>				
Eignung gemäß Technischer Information Nr. 606 Definition der Einsatzbereiche	всередені 1	всередені 2	всередені 3	ззовні 1	ззовні 2
	-	-	-	+	+



(-) не підходить / (○) умовно підходить / (+) підходить

## Застосування

Підготовка основи	Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, вибоїни оштукатурити. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм. Вирівнюючі штукатурки можна обробляти тільки після достатнього затвердіння і сушіння. Сильно вбираючі і пористі поверхні необхідно заґрунтувати ґрунтом Capatect Standard UniGrund.
Метод нанесення	Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe нанести рівномірним шаром за допомогою кисті, валика або методом безповітряного нанесення.
Витрата	Близько 200 мл/м <sup>2</sup> - на 1 шар гладкої поверхні з нормальною вбираючою здатністю. Необхідна кількість шарів - 2. Точна витрата визначається пробним нанесенням.
Умови застосування	Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не повинна опускатись нижче + 5 °С та підійматись вище +35 °С. Не наносити при прямому сонячному промінні, при сильному вітрі, тумані, дощі та опадах. Не змішувати з іншими матеріалами, фарбами, ґрунтовками і розчинниками.
Період висихання	При температурі + 20 °С і відносній вологості повітря 65%, поверхня може піддаватися наступній обробці через 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості, час сушіння відповідно збільшується. Після нанесення Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe на основу, для захисту від дощу під час висихання необхідно покрити будівельні риштування тентом або захисною сіткою.
Очищення інструментів	Робочі інструменти відразу після застосування помити водою.

## Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми.  Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні на шкіру відразу змити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води та на ґрунт. При проковтуванні відразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечника.  Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, кlinkерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого блакиттю або емаллю. Бризки та підтйоки ґрунтовки на поверхнях відразу змити водою.  Фарба Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe не призначена для горизонтальних поверхонь, які піддаються впливу води.
Утилізація	Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва). ЕАК 170704
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія на основі синтетичних і силіконових смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, добавки, вода.
Технічна підтримка	В рамках даної технічної інформації по обробці усіх основ, що зустрічаються на практиці. Якщо обробляються основи, що не вказані у даній технічній інформації, то слід звернутись до нас або до наших технічних співробітників.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +380 44 379 06 91 Факс: +380 44 379 06 85 E-Mail: info@caparol.ua

### Технічна інформація · Видання: листопада 2022

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.