

Штукатурка Т-251/253

декоративна «камінцева» на білому цементі – зерно 1.5/ 2.0 мм

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,16-0,19 л води/кг
Витрата суміші	~2,8; 3,1 кг/м ²
Рекомендована товщина шару	1,5; 2,0 мм
Час придатності розчину для використання	2 години
Час твердіння розчину	min 24 години
Адгезія до основи	min 0,5 МПа
Морозостійкість	min 75 циклів
Температура основи	від +5°С до +30°С
Температура експлуатації	від -30°С до +85°С

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурка Т-251/253 призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки фасадів будинків з метою одержання камінцевих фактур. Розмір зерна 1,5 мм; 2,0 мм.

СКЛАД

Штукатурка Т-251/253 виготовлена на основі білого цементу, мінеральних заповнювачів та полімерних домішок.

ВЛАСТИВОСТІ

Штукатурка Т-251/253 білого кольору призначена для подальшого фарбування, дозволяє одержувати камінцеві фактури, атмосферостійка, паропроникна, стійка до ударних навантажень, зручна у застосуванні.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, жирів, олій та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні шари потрібно видалити. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно вирівняти штукатуркою Т-41. Поверхні, що сильно вбирають рідину, обробити ґрунтовкою G-51 або G-50 і витримати не менше 4 годин. Для зручності при нанесенні та формуванні фактури за 6 годин до улаштування декоративної штукатурки основу обробити ґрунт-фарбою G-62.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції 0,16-0,19 л на 1 кг суміші (4,0-4,75 л на мішок 25 кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного стану без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемишати ще раз. Необхідну для зручності в роботі консистенцію розчину підбирають, змінюючи кількість води в рекомендованих пропорціях. Отриманий розчин необхідно використати протягом 2-х годин. Для приготування використовувати чисті ємності та інструмент.

ВИТРАТА

Витрата суміші — 2,8 кг/м²; 3,1 кг/м² (залежно від розміру заповнювача).

ПОРЯДОК РОБІТ

Штукатурку наносять на основу металевим шпателем або теркою. Мінімальна товщина нанесення штукатурки відповідає максимальному розміру зерна заповнювача. Після нанесення штукатурки, в момент, коли розчин перестане прилипати до інструменту (5-10 хв), необхідно круговими рухами пластикової терки почати формування фактури. Роботи на одній поверхні слід виконувати безупинно, дотримуючись правила нанесення розчинів «мокре на мокро». У випадку перерви в роботі приклеїти липку стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на стрічку і надати їй бажану фактуру. Після чого стрічку видалити разом із залишками свіжої штукатурки. Отверділий розчин видаляється тільки механічним шляхом. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає, приблизно, 24 години.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Свіжоукладену суміш необхідно оберігати від дощу, перегріву і попадання прямих сонячних променів.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5°С до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання штукатурки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або

проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом.

ПРИМІТКА

Штукатурка Т-251/253 містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно обережати очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно промити їх проточною водою і звернутися до лікаря.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакованні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШТ4 БІЛА ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Штукатурка Т-251/253

декоративная «камешковая» на белом цементе – зерно 1.5/ 2.0 мм

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,16-0,19 л воды/кг
Расход смеси.....	~2,8; 3,1 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя.....	1,5; 2,0 мм
Время пригодности раствора к использованию	2 часа
Время отвердевания раствора	min 24 часа
Адгезия к основанию.....	min 0,5 МПа
Морозостойкость.....	min 75 циклов
Температура основания.....	от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации	от -30°С до +85°С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка Т-251/253 предназначена для высококачественной тонкослойной декоративной отделки фасадов зданий с целью получения камешковых фактур. Размер зерна 1,5 мм; 2,0 мм.

СОСТАВ

Штукатурка Т-251/253 изготовлена на основе белого цемента, минеральных заполнителей и полимерных добавок.

СВОЙСТВА

Штукатурка Т-251/253 белого цвета предназначена для дальнейшей покраски, позволяет получать камешковые фактуры, атмосферостойкая, паропроницаемая, устойчива к ударным нагрузкам, удобна в применении.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть ровным, прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров, масел и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо выровнять штукатуркой Т-41. Сильно впитывающие жидкость поверхности обработать грунтовкой G-51 или G -50 и выдержать не менее 4 часов. Для удобства при нанесении и формировании фактуры за 6 часов до устройства декоративной штукатурки основание обработать грунт-краской G-62.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции 0,16-0,19 л на 1 кг смеси (4,0-4,75 л на мешок 25 кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного состояния без комков и сгустков, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Необходимую для удобства в работе консистенцию раствора подбирают, изменяя количество воды в рекомендуемых пропорциях. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

РАСХОД

Расход смеси — 2,8 кг/м²; 3,1 кг/м² (в зависимости от размера заполнителя).

ПОРЯДОК РАБОТ

Штукатурку наносят на основание металлическим шпателем или тёркой. Минимальная толщина нанесения штукатурки соответствует максимальному размеру зерна заполнителя. После нанесения штукатурки, в момент, когда раствор перестанет прилипать к инструменту (5-10 минут), необходимо круговыми движениями пластмассовой тёрки начать формирование фактуры. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения растворов «мокрое на мокрое». В случае перерыва в работе приклеить липкую ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести штукатурку с заходом на ленту и придать ей желаемую фактуру. После чего ленту сразу удалить вместе с остатками свежей штукатурки. Отвердевший раствор удаляется только механическим путём. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет, приблизительно, 24 часа.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Свежеуложенную смесь необходимо оберегать от дождя, перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5°С до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси

могут измениться. В случае использования штукатурки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Штукатурка Т-251/253 содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу.

УПАКОВКА

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШТ4 БЕЛАЯ ДСТУ Б В.2.7-126:2011