

Стяжка D-11

покращена цементна M200 для улаштування підлог

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,11-0,14 л води/кг
Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,9 кг/м ²
Рекомендована товщина шару	від 10 мм до 80 мм
Час придатності розчину для використання	1 година
Готовність до початкових навантажень	через 24 години
Подальші роботи	не раніше 3 дб
Марочна міцність	min 20 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині	min 4,5 МПа
Морозостійкість	min 50 циклів
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +85°C

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Стяжка D-11 призначена для укладання й ремонту підлог усередині і зовні будинків; для улаштування підлог під ухилом; для підготовки основ під нівелювальні суміші: D-108, D-318 або D-319, а також під укладання ламінату, ковроліну, лінолеуму та керамічних покриттів. Улаштування стяжки може виконуватись за різними конструктивними схемами: зв'язана з основою, на розділовому (min 30 мм) або теплоізоляційному (min 40 мм) шарі та в підлогах що обігріваються. Стяжку застосовують на міцних основах. Рекомендована товщина шару від 10 мм до 80 мм.

СКЛАД

Стяжка D-11 виготовлена на основі суміші цементу з мінеральними заповнювачами, армуючими мікрОВОлокнами та полімерними домішками.

ВЛАСТИВОСТІ

Стяжка D-11 має високу механічну міцність (M200), армована мікрОВОлокнами, стійка до утворення тріщин, водостійка, морозостійка, має можливість укладання під ухилом.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та СНІП 2.03.13-88. Поверхня основи повинна бути шорсткою і ретельно очищеною від пилу, бруду, олій, жирів, фарби та інших речовин. Неміцні шари потрібно видалити. Наявні тріщини необхідно розширити, проґрунтувати і заповнити сумішшю D-11. Бетонна основа повинна мати вік не менше 3-х місяців, цементно-піщана не менше 28 дб. Потрібна марочна міцність не менше 20 МПа. Поверхні, що сильно вбирають рідину, обробити ґрунтовкою G-51 або G-50 і витримати не менше 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтовкою G-51 і витримати не менше 4 годин.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,11-0,14 л на 1 кг суміші (2,75-3,5 л на мішок 25 кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного стану без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. При улаштуванні стяжки товщиною більше ніж 40 мм необхідно в склад суміші додати крупний заповнювач фракції від 5 мм до 20 мм в пропорції 1:1 (по об'єму) та застосовувати металеві арматурні сітки.

Отриманий розчин необхідно використати протягом 1 години. Для приготування використовувати чисті ємності й інструмент.

ВИТРАТА

Середня витрата суміші на 1 мм товщини шару — 1,9 кг/м².

ПОРЯДОК РОБІТ

Розчинову суміш D-11 укладають між раніше встановленими маяками. Після нанесення розчинової суміші її необхідно розподілити за допомогою рейки-правила. Остаточне вирівнювання і заглажування виконують за допомогою металевої терки. На площі більше 20 м² необхідно виконати деформаційні шви для запобігання механічної деформації. Через 24 години після нанесення розчину можна здійснювати технологічні пересування по

поверхні. Готовність стяжки до подальших робіт не раніше ніж через 3 доби після нанесення. Після закінчення робіт інструмент потрібно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Під час твердіння розчину в перші два дні його необхідно захищати від прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити відповідну вентиляцію.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5°C до +30°C. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°C й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом.

ПРИМІТКА

Стяжка D-11 містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно промити їх проточною водою і звернутися до лікаря.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакованні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.СТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Стяжка D-11

улучшенная цементная M200 для устройства полов

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,11-0,14 л воды/кг
Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,9 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя.....	от 10 мм до 80 мм
Время пригодности раствора к использованию	1 час
Готовность к начальным нагрузкам	через 24 часа
Дальнейшие работы.....	не ранее 3 суток
Марочная прочность	min 20 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе	min 4,5 МПа
Морозостойкость.....	min 50 циклов
Температура основания.....	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -30°C до +85°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стяжка D-11 предназначена для укладки и ремонта полов внутри и снаружи зданий; для устройства полов под уклоном; для подготовки оснований под самонивелирующиеся составы: D-108, D-318 или D-319, а также под укладку ламината, ковровина, линолеума и керамических покрытий. Устройство стяжки может выполняться с использованием различных конструктивных схем: связанная с основанием, на разделительном (min 30 мм) или теплоизоляционном (min 40 мм) слое и в обогреваемых полах. Стяжку применяют на прочных основаниях. Рекомендуемая толщина слоя от 10 мм до 80 мм.

СОСТАВ

Стяжка D-11 изготовлена на основе смеси цемента с минеральными заполнителями, армирующими микроволокнами и полимерными добавками.

СВОЙСТВА

Стяжка D-11 обладает высокой механической прочностью (M200), армирована микроволокнами, устойчива к образованию трещин, водостойкая, морозостойкая, имеет возможность укладки под уклоном.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 и СНиП 2.03.13-88. Поверхность основания должна быть шероховатой и тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, жиров, краски и других веществ. Непрочные слои нужно удалить. Имеющиеся трещины необходимо расширить, прогрунтовать и заделать смесью D-11. Бетонное основание должно иметь возраст не менее 3-х месяцев, цементно-песчаное - не менее 28 суток. Требуемая марочная прочность не менее 20 МПа. Сильно впитывающие жидкость поверхности обработать грунтовкой G-51 или G-50 и выдержать не менее 4 часов. Слабо впитывающие влагу поверхности обработать грунтовкой G-51 и выдержать не менее 4 часов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,11-0,14 л на 1 кг смеси (2,75-3,5 л на мешок 25 кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного состояния, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. При устройстве стяжки толщиной более 40 мм необходимо в состав смеси добавить крупный заполнитель фракции от 5 мм до 20 мм в пропорции 1:1 (по объёму) и использовать металлические арматурные сетки.

Полученный раствор необходимо использовать в течение часа. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

ПОРЯДОК РАБОТ

Растворную смесь D-11 укладывают между ранее установленными маяками. После нанесения раствора его необходимо распределить с помощью рейки-правила. Окончательное выравнивание и заглаживание выполняют при помощи металлической тёрки. На площади более 20 м² необходимо выполнить деформационные швы для предотвращения механической деформации. Через 24 часа после нанесения раствора можно осуществлять технологические передвижения по поверхности. Готовность стяжки к дальнейшей эксплуатации не ранее чем через 3 суток после нанесения. После окончания работ инструмент следует вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Во время твердения раствора в первые два дня его необходимо защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков, а также обеспечить соответствующую вентиляцию.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5°C до +30°C. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°C и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стяжка D-11 содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу.

УПАКОВКА

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.СТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011